

Prodotti supplementari

- DecoLasur Matt/Glänzend
- ArteLasur
- ArteLasur Color
- Metallocryl Interior
- CapaGold/CapaSilber

Applicazione

Supporti idonei

Il supporto deve essere portante, stabile, asciutto, pulito e privo di sostanze distaccanti.

Preparazione del substrato

Sulle superfici assorbenti applicare una mano di fondo con Acryl-Hydrosol. Le superfici non assorbenti vanno trattate con una mano di Caparol Haftgrund (solo per MultiStruktur Fein) oppure con Putzgrund (per MultiStruktur Mittel o Grob). Superfici intatte con assorbimento leggero e uniforme possono essere rivestite direttamente.

Intonaci della classe di malta PII e PIII

Applicare su intonaci molto porosi, sabbianti e assorbenti una mano di fondo con Acryl-Hydrosol.

Intonaci a base di gesso e intonaci pronti della classe di malta PIV e PV

Carteggiare gli intonaci a base di gesso con pelle sinterizzata e spolverarli. Quindi applicare una mano di fondo con Caparol Haftgrund.

Pannelli di gesso da costruzione

Su pannelli assorbenti applicare una mano di fondo con Acryl-Hydrosol.

Pannelli in cartongesso

Carteggiare le bavature da stuccatura e spolverare. Applicare una mano di fondo con Caparol Haftgrund. Sui pannelli contenenti sostanze idrosolubili coloranti applicare una mano di fondo con Isogrund Ultra.

Calcestruzzo

Eliminare eventuali residui di distaccanti e sostanze farinose e sabbiose. Applicare una mano di fondo con Caparol Haftgrund.

Calcestruzzo cellulare

Una mano di fondo con Capaplex, diluita con acqua nel rapporto 1 : 3. Livellare con Caparol-Akkordspachtel.

Rivestimenti portanti

Su rivestimenti opachi e poco assorbenti applicare direttamente. Irruvidire superfici lucide e rivestimenti di smalti.

Rivestimenti non portanti

Eliminare completamente i rivestimenti con vernici e pitture in dispersione o con intonaci sintetici. Sulle superfici molto porose e sabbianti o assorbenti applicare una mano di fondo con Acryl-Hydrosol. Eliminare meccanicamente i rivestimenti non portanti di pitture minerali e spolverare le superfici. Mano di fondo con Acryl-Hydrosol.

Carta da parati

Eliminare completamente. Togliere colla e residui mediante lavaggio. Mano di fondo con Acryl-Hydrosol.

Superfici infestate da muffa

Eliminare lo strato di muffa mediante pulizia a umido. Lavare le superfici con Capatox e lasciare asciugare bene. Dare una mano di fondo in base al tipo e alle condizioni del substrato. Occorre osservare le leggi e le disposizioni delle autorità (p.es. i regolamenti riguardanti agenti biologici e sostanze pericolose).

Superfici con macchie da nicotina, acqua, fuliggine o grasso:

Lavare le contaminazioni da nicotina e le macchie di fuliggine o di grasso con acqua e idoneo detergente domestico sgrassante e lasciare asciugare bene. Pulire macchie d'acqua asciutte mediante spazzolatura a secco. Quindi applicare una mano di fondo isolante con Isogrund Ultra.

Piccoli punti difettosi:

Sistemare preliminarmente con lo stucco Caparol-Akkordspachtel e ripararli secondo istruzioni d'impiego. Applicare eventualmente una mano di fondo.

Preparazione del materiale

Mescolare accuratamente prima dell'utilizzo, manualmente o con agitatore meccanico lento.

Metodo di applicazione	<p>Applicare il prodotto tal quale a pennello o rullo.</p> <p>Applicazione a rullo Utilizzare strumenti a pelo intermedio (lunghezza pelo 14-18 mm) per garantire una stesura uniforme del materiale. Diluire MultiStruktur Fine con circa il 5-10% di acqua. Applicare abbondantemente incrociando le passate per ottenere una superficie omogenea. Strutturare quindi con attrezzo idoneo.</p> <p>Applicazione a taloscia MultiStruktur Fine può essere applicato anche a taloscia, e successivamente strutturato.</p> <p>Applicazione a spruzzo Mediante trasportatore a coclea: Ø ugello 4-6 mm; pressione di spruzzatura 2,0-2,5 bar.</p>
Diluizione	Utilizzare tal quale.
Sistema di tinteggiatura del supporto	<p>Strutturazione: A seconda dell'aspetto desiderato, MultiStruktur può essere facilmente e individualmente strutturato. Sono in particolare adatte cazzuole, spazzole morbide ecc.</p> <p>Finiture idonee: Velature Deco-Lasur Matt/Gloss Arte-Lasur, Arte-Lasur Color, Metalloacryl INTERIOR o CapaGold/ CapaSilver. MultiStruktur, a seconda delle dimensioni del supporto da trattare, delle condizioni climatiche ambientali e del numero di applicatori, consente di realizzare superfici idrofobe. A questo proposito occorre tener conto che l'effetto idrofobico definitivo avviene soltanto dopo 2-3 giorni.</p>
Consumo/Resa	<p>Rese e consumi possono variare in funzione dello spessore e della tecnica d'applicazione, dagli attrezzi usati e dall'aspetto superficiale desiderato.</p> <p>Consumi: <i>Multistruktur Fein:</i> ca. 500-700 g/m² <i>Multistruktur Mittel:</i> ca. 600-750 g/m² <i>Multistruktur Grob:</i> ca. 650-800 g/m²</p> <p>Pompa a coclea: ca. 500-1000 g/m²</p> <p>Determinare il consumo esatto mediante un'applicazione di prova.</p>
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5° C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è asciutto in superficie dopo 6-8 ore; essiccazione completa ed esercibile dopo 1-2 giorni. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Con acqua, subito dopo l'uso.
Nota	<p>In seguito all'utilizzo di sabbie naturali sono possibili leggere oscillazioni di tonalità. Per questa ragione occorre applicare su superfici contigue solo materiale degli stessi lotti di produzione. Materiale con lotti di produzione differenti devono essere miscelati tra loro. Per evitare aloni applicare in un'unica passata bagnato su bagnato.</p> <p>Durante la ripassatura di stucchi contenenti gessi si possono manifestare rigonfiamenti, formazioni di bolle e fessurazioni, a causa di umidità; provvedere nel caso, ad una rapida asciugatura mediante adeguata ventilazione e riscaldamento.</p>

Avvertenze

Rischi particolari (Nota di pericolo) / Consigli di sicurezza (Stato alla data di pubblicazione)	Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di applicazione a spruzzo non respirare la nebbia di spruzzatura. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene, al massimo 1 g/l VOC.

Aggiornamento: luglio 2016

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it